

Icopal Universal Contact Glue 4kg

World Reference
in Waterproofing

Artikelnummer: 561642

Productomschrijving

Icopal Universal Contact Glue is een gebruiksklare contactlijm voor het verlijmen van Icopal Universal op een vlakke droge ondergrond (hout, beton, metaal of bitumen) echter niet geschikt voor het maken van naadverbindingen.

Toepassing

Icopal Universal Contact Glue geeft een sterke hechting zowel tussen Icopal Universal onderling als bij het plakken van Icopal Universal op een daarvoor geschikte ondergrond. De lijmverbinding is elastisch en watervast.

Deze lijmsort is niet geschikt voor het verlijmen op polystyreenschuim of weekgemaakt PVC folie. De oplosmiddelen in Icopal Universal Contact Glue tasten polystyreenschuim sterk aan. Gebruik van Icopal Universal Contact Glue voor andere folie wordt ten zeerste afgeraden.

Verwerking

Algemeen:

Icopal Universal Contact Glue is gebruiksklaar en mag niet worden verdund of met andere producten worden vermengd. Icopal Universal Contact Glue mag uitsluitend aangebracht worden op ondergronden welke schoon en droog zijn en die door het oplosmiddel niet worden aangetast.

De lijm mag uitsluitend onder droge weersomstandigheden worden verwerkt, bij temperaturen van minimaal 5°C.

Vlak- en randverlijming:

Na het aanlijmen van zowel de Icopal Universal als de ondergrond d.m.v. een stugge kwast of fijn getande kitstrijker (lijmopdracht 150-250 gram/m² per aan te lijmen zijde) dient een open tijd van ca. 5 à 10 minuten in acht worden genomen alvorens beide aangelijmde oppervlakken met elkaar in contact mogen worden gebracht. Direct hierna goed aanrollen.

Na volledige droging is de lijmverbinding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

Reiniging gereedschappen:

Gebruikte gereedschappen kunnen met ethylacetaat of benzine worden gereinigd.

Opslag

Icopal Universal Contact Glue is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.

Houdbaarheid maximaal 12 maanden, mits de lijm op een koele plaats in goed gesloten verpakking wordt bewaard.

Technische productgegevens

Kleur	zwart
Geur	specifieke geur van oplosmiddelen
Vlampunt	lager dan 0°C
Vaste stof gehalte	41 ± 2%
Dichtheid (20 °C)	865 ± 10 kg/m ³
Viscositeit (20 °C)	2500 ± 500 mPas (Brookfield RVF)
Droge film	elastisch, watervast

31-12-2012 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.