

Icopal Elasto Coating 10L

World Reference
in Waterproofing



Artikelnummer: 565803

Algemeen

Icopal Elasto-Coating is een koud verwerkbare coating voor het verlengen van de levensduur van het dak. Icopal Elasto-Coating kan afgewerkt worden met leislag of fijn grind.

Toepassingen

Elasto-Coating is een koud verwerkbare bitumineuze coating voor leislag of fijn grind (2-4mm) op bitumineuze dakbedekking (met een maximale helling van 15°). Elasto-Coating kan ook worden toegepast als afdichting bij buitenwanden zoals kelderfunderingen. Hierbij moet na het drogen de coating beschermd worden met bijvoorbeeld polystyreen isolatieplaten.

Verwerking

- Gebruik de Elasto-Coating alleen wanneer enkele dagen droog weer is voorspelt is. Wanneer er kort na aanbrengen neerslag in de coating komt is het risico van uitspoelen aanwezig. Breng daarom bij voorkeur tweemaal een dunne laag aan dan eenmaal een dikkere laag.
- Tijdens de verwerking dient de temperatuur van het te behandelen oppervlak >5°C te zijn.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Voor het aanbrengen van Elasto-Coating het dak eerst behandelen met Icopal Elasto-Primer en deze minimaal 1 uur laten aandrogen.
- Voordat de Elasto-Coating aangebracht wordt de pasta goed roeren met een roerhout.
- Breng daarna de eerste dunne laag met een kwast of rubberen vloertrekker aan. Breng na 24 uur de Elasto-Coating nogmaals aan, maar dan dwars op de eerste laag om een goede coating te realiseren.
- De water- en regenbestendigheid is verkregen wanneer de bruine kleur volledig zwart is geworden.
- Wanneer de Elasto-Coating wordt afgewerkt met leislag of een ander fijn materiaal dan dient het afstrooien direct na aanbrengen van de tweede coating plaats te vinden om een goede hechting te realiseren. Enig aandrukken van het afstrooimateriaal is gewenst

Verbruik

Verbruik is 1 kg per m² per laag.

Levering

Aflevering

Icopal Elasto Coating verpakt in emmers van 10 liter, of per 48 emmers, op europallets, in plastic krimphoes.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebrouwen verpakkingen goed afsluiten.

2013-01-01 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.

Icopal Elasto Coating 10L

World Reference
in Waterproofing



Artikelnummer: 565803

Technische Productgegevens

Product specificaties	Methode	Waarde	Eenheid
Bindmiddelgehalte	EN 1428	50	m/m%
Watergehalte	EN 1428	50	m/m%
Viscositeit @ 20 °C	Brookfield RVF 1/20	6500	mPas
Zuurgraad	EN 6411	10	pH
Penetratie residueel bindmiddel @ 25 °C	EN 1426 (EN 13074)	25	0,1mm
Ring & Kogel residueel bindmiddel	EN 1427 (EN 13074)	85	°C

2013-01-01 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.