

Alu-Villatherm K

Artikelnummer: 7142826

Toepassingen

Alu-Villatherm K is een dampdichte laag c.q. sluitlaag voor de opbouw van een warmdakconstructie in nieuwbouw en renovatie. Geschikt voor toepassing op lichte, beweeglijke dakconstructies, bijv. geprofileerde stalen dakelementen, alsmede alle starre, niet beweeglijke en nagelbare ondergronden.

Tevens duurzaam functionerende dampdrukverdelende laag door de aan onderzijde aangebrachte vormvaste Power-Thermstrepen van SBS gemodificeerd bitumen.

De bezande bovenzijde is geschikt voor alle gebruikelijke kleefmiddelen, die worden toegepast voor het aanbrengen van de thermische isolatie.

Voor toe te passen dakbedekkingssystemen zie KOMO attest-met-productcertificaat.

Certificaten

KOMO attest-met-productcertificaat: K66713,
Conformiteitsverklaring volgens EN 13970.

Verwerking

Icopal Alu-Villatherm K streepsgewijs lassen aan de voorbereide ondergrond door het, met de brander, afvlammen van de PE-folie en het thermisch activeren van de Power-Thermstrepen.

Dwarsoverlappen 100 mm en langsoverlappen 80 mm met de brander volledig aan elkaar lassen en aandrukken met de Icopal stalen aandrukrol.

Attentie

Bij dakranden en dakdoorbrekingen moet de dampdichte laag luchtdicht worden aangesloten met bijvoorbeeld een afzonderlijke strook, die wordt opgezet tot voorbij de bovenzijde van de thermische isolatie.

Levering

Aflevering

Alu-Villatherm K dakrollen worden verpakt in een wikkel geleverd per 30 stuks, op eenmalige pallet 100 x 120 in plastic krimphoes.

Opslag en transport

Alu-Villatherm K moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

Product identificatie

Informatie op de rol: Productnaam.
Rol afmetingen.
Keurmerken.
Productiedatum.

Alu-Villatherm K

Artikelnummer: 7142826

Product omschrijving

Uiterlijk bovenzijde	Fijn bezand en "safety" langsoverlap
Coating bovenzijde	SBS gemodificeerd bitumen
Type inlage	Aluminium combi-drager
Coating onderzijde	SBS gemodificeerd bitumen
Uiterlijk onderzijde	Syntan coating met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Power-Thermstrepen + PE folie

Product prestaties gemeten volgens EN 13970

Product specificaties	Methode	Waarde	Eenheid
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	Voldoet	-
Lengte	EN 1848-1	5,0	m
Breedte	EN 1848-1	1,0	m
Rechtheid van kanten	EN 1848-1	Voldoet	-
Totale massa / m ²	EN 1849-1	3,90 ± 10%	kg/m ²
Dikte effectief	EN 1849-1	2,5 ± 0,2	mm
Waterdampdiffusieweerstand	EN 1931	8,12 X 10 ¹²	(m ² .s.Pa)/kg
Brandklasse	EN 13501-5	Voldoet	Class E
Waterdichtheid	EN 1928(B)	Voldoet	≥ 200 kPa
Treksterkte (langsrichting)	EN 12311-1	450 ± 20%	N/50mm
Treksterkte (dwarsrichting)	EN 12311-1	350 ± 20%	N/50mm
Rek (langsrichting)	EN 12311-1	2 ± 1	%
Rek (dwarsrichting)	EN 12311-1	2 ± 1	%
Weerstand tegen dynamische belasting (A(hard) en B(zacht)substraat)	EN 12691	NPD ¹	mm
Afschuifsterkte	EN 12317-1	NPD ¹	N/50mm
Nageldoorscheursterkte (langs- & dwarsrichting)	EN 12310-1	200 ± 100	N
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	≤ -6	°C
Waterdichtheid na thermische veroudering	EN 1296 + EN 1928	Voldoet	-
Waterdichtheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën inclusief water.	EN 1847 + EN 1928	NPD ¹	-
Gevaarlijke stoffen		Voldoet	

¹⁾ Geen meting uitgevoerd (niet vereist volgens EN 13970)

30-07-2021 v1.2 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.