

# kd-BLEI/ADEPLOMB®

World Reference  
in Waterproofing

## Productomschrijving

kd-BLEI/ADEPLOMB is bladlood, aan onderzijde voorzien van een deklaag op basis van zelfklevend elastomeerbitumen (SBS).

## Toepassing

Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB wordt toegepast voor de aansluiting en afwerking ter plaatse van opgaande bouwdelen. Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB is zeer geschikt voor het repareren en verbeteren van bestaand voetlood, mits het voetlood nog in redelijke staat verkeert en goed in de spouw is aangebracht.

## Verwerking

Het verwijderen van het crêpepapier aan onderzijde en het kleven van de stroken Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB op de voorbehandelde ondergrond. De maximale strooklengte dient te worden beperkt tot 150cm. Bestaand (voet)lood afborstelen en voorzien van een SBS gemodificeerde voorsmeerlaag (Siplast Primer). De voorsmeerlaag goed laten drogen alvorens Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB aan te brengen. Bij bestaand voetlood dienen de aanwezige overlappen te worden gehandhaafd. Voetlood moet tenminste 30mm vrijhangen boven het watervoerende niveau. Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB **dient aanvullend mechanisch te worden bevestigd** of te worden voorzien van een aluminium knelprofiel bij toepassingen met een hellingshoek  $\geq 20\%$  (ca. 100).

### Attentie

Bij een buitentemperatuur  $\leq 15$  °C dient het elastomeerbitumen, na het verwijderen van het crêpepapier, in lichte mate met de brander te worden geactiveerd.

## Levering

### Aflevering

Per rol in kartonnen doos

## Technische productgegevens

Product specificaties	Methode	Eenheid	Waarde	Tolerantie
Lengte	EN 1848-1	m	3,0	-
Breedte	EN 1848-1	cm	16-20-25-33-100	-
Totale massa / m <sup>2</sup>	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	10,5	+/- 10%
Dikte effectief	EN 1849-1	mm	2,7	
Dikte lood	EN 1849-1	mm	0,7	
Dikte elastomeerbitumen	EN 1849-1	mm	2,0	
Treksterkte in lengte- en breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	$\geq 450$	- 0
Rek in lengte- en breedterichting	EN 12311-1	%	$\geq 10$	- 0
Nageldoorscheursterkte lengte en breedte	EN 12310-1	N	$\geq 100$	- 0

**2013-01-23** Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.